



TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-N0040-296
5	0	1500	6 000	9	m ²	005/140-N0040-296
8	0	1500	6 000	9	m ²	008/140-N0040-296

Barva: Bílá

Specifická hmotnost: 0,95 g/cm³

Tvrdost: 40° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 600 %

Pevnost: 200 kg/cm² (20 MPa), stříh 32 N/mm

Teplotní odolnost: -40°C až +80°C

Norma: EC 1935/2004, F.D.A 21 CFR část 177

Odolnost vůči otěru: 110 mm³ dle ISO 4649.

Popis: Oboustranně hladká pryž s dobrou odolností vůči ředěným kyselinám a zásadám. Koncentrované kyseliny a zásady nutno konzultovat, odolnost je pouze středního stupně. Pryž slouží k výrobě těsnění pro potravinářské provozy, jako stěrka u pásů s granulemi apod. Neuvádět do styku s mastnými výrobky nebo ropnými výrobky (oleje, nafta, benzíny).