



Barva: Zelená

Specifická hmotnost: 2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 6 - 14% ASTM F36 (~10%), dle tloušťky

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa), příčná pevnost v tahu min. 9 MPa DIN 52910

Teplotní odolnost: -60°C až +300, krátkodobě +350°C

Norma: DIN 28091-2:FA-AM1-O

Reziduální tlak: 50 MPa /16 h /300° C / (min.) = 29 MPa

Nasákavost: dle ASTM F146: - vůči oleji IRM 903 150°C/5hod. (max.) = 6%, vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 6%, - vůči naftě 20°C/24 hod. (max.) = 5%.

Popis: GAMBIT AF-OIL je vyrobena minerálních vláken pojených směsí NBR. Záporná teplota až -60°C je u bezazbestových desek jedna z nejnižších. Použití jako těsnění u průzorů (dozorové spoje) u plynových a palivových rozvodů. Deska je odolná proti vodě (mořské vodě), páře +230°C, petroleji, palivům, olejům a roztokům solí, zemním plynům, propan-butanu, slabé kyseliny i zásady (kyselina mravenčí, octová, sírová 20%, Ethyl glykol, hydroxid amonný a draselný, manganistan draselný atd. Přírubové zkoušky dle DIN 52913.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,4	100	1500	1500	1,8	ks	0,4/300-G0100-594
0,5	100	1500	1500	2,2	ks	0,5/300-G0100-594
0,6	100	1500	1500	2,7	ks	0,6/300-G0100-594
1	100	1500	1500	4,5	ks	001/300-G0100-594
1,5	100	1500	1500	6,7	ks	1,5/300-G0100-594?
2	100	1500	1500	9,0	ks	002/300-G0100-594
2,5	100	1500	1500	11,2	ks	2,5/300-G0100-594
3	100	1500	1500	13,5	ks	003/300-G0100-594
4	100	1500	1500	18,0	ks	004/300-G0100-594
5	100	1500	1500	22,5	ks	005/300-G0100-594