



Barva: Světle žlutá

Specifická hmotnost: 2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa), stříh 8 MPa

Teplotní odolnost: -30°C až +280°C (krátkodobě až +320°C)

Norma: DIN 28091-2: FA-AM13-O

Použití: Deska vhodná k výrobě těsnění - vodovodní a energetická zařízení, rozvody horké vody, glykolů nebo páry. V automobilním průmyslu lze využít pro všechny typy těsnění - bloky, čerpadla, vany, příruby.

Popis: GAMBIT AF-300 je bezazbestový těsnící materiál na bázi přírodních, minerálních vláken pojených směsí NBR/NR/SBR.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	100	1500	1500	2,2	ks	0,5/280-G0100-794
1	100	1500	1500	4,5	ks	001/280-G0100-794
1,5	100	1500	1500	6,7	ks	1,5/280-G0100-794
2	100	1500	1500	9,0	ks	002/280-G0100-794
2,5	100	1500	1500	11,2	ks	2,5/280-G0100-794
3	100	1500	1500	13,5	ks	003/280-G0100-794
4	100	1500	1500	18,0	ks	004/280-G0100-794
5	100	1500	1500	22,5	ks	005/280-G0100-794