

GAMBIT AF-200 UNIVERZAL

Těsnící deska Aramid/Kevlar pojená NBR, 1500x1500 mm

20254



Barva: Červená

Specifická hmotnost: 2,0 g/cm³

Tažnost: Stlačitelnost 10% ASTM F36

Pevnost: 70 kg/cm² (7 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +220°C, krátkodobě až +300°C, pára +180°C

Nasákavost: Olej IRM 903 150°C / 5h (max.) - 5% ASTM F146

Reziduální tlak: 50 MPa /16 h /300°C / (min.) = 22 MPa; 50 MPa /16 h /175°C / (min.) = 28 MPa.

Použití: Deska vhodná k výrobě těsnění - vodovodní a kanalizační zařízení, rozvody horké vody, glykolů nebo páry.

Popis: Nejrozšířenější bezazbestová aramidová deska určená pro střední tlaky a teploty. Materiál na bázi přírodních a minerálních vláken Kevlar / Aramid pojených pryží NBR. Formát desek: 1500 x 1500 mm, tolerance +-10%. Odolnost: vůči vodě, páře do 180°C, petroleji, oleji, palivům apod. Přírubové zkoušky dle DIN 52913.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	60	1500	1500	2,2	ks	0,5/220-G0060-494
0,8	60	1500	1500	4,3	ks	0,8/220-G0060-494
1	60	1500	1500	4,5	ks	001/220-G0060-494
1,5	60	1500	1500	6,7	ks	1,5/220-G0060-494
2	60	1500	1500	9,0	ks	002/220-G0060-494
2,5	60	1500	1500	11,2	ks	2,5/220-G0060-494
3	60	1500	1500	13,5	ks	003/220-G0060-494
4	60	1500	1500	18,0	ks	004/220-G0060-494
5	60	1500	1500	22,5	ks	005/220-G0060-494