



Barva: Zelená

Specifická hmotnost: 2,0 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa), pevnost stříhu 6 MPa

Teplotní odolnost: -40°C až +180°C, krátkodobě až +200°C

Norma: DIN 28091-2: FA-AM1-O

Použití: Vhodný k výrobě těsnění u převodovek, karburátorů, palivových a olejových čerpadel, náprav, olejů, chladicích směsí, kompresorů, motorů ale také rozvodů horké vody nebo těsnění přírub.

Popis: AF 202 je bezazbestový těsnící materiál na bázi aramidových a minerálních vláken pojených NBR kaučukem. Formát desek: 1500 x 1500 mm, tolerance +/-10%.
Přednosti: ekonomicky výhodný těsnící materiál, stlačitelnost = 11%, což zajišťuje těsnost i při malém přitlaku těsnění, elastické zotavení dle ASTM F36 - má 50%.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	40	1500	1500	2,2	ks	0,5/180-L0040-694
1	40	1500	1500	4,5	ks	001/180-L0040-694
1,5	40	1500	1500	6,7	ks	1,5/180-L0040-694
2	40	1500	1500	9,0	ks	002/180-L0040-694
2,5	40	1500	1500	11,2	ks	2,5/180-L0040-694
3	40	1500	1500	13,5	ks	003/180-L0040-694
4	40	1500	1500	18,0	ks	004/180-L0040-694
5	40	1500	1500	22,5	ks	005/180-L0040-694